

Technische Information

Divinol Asphalt MP

Artikelbeschreibung

- wassermischbares Asphalttrennmittel
- auf synthetischer Basis
- geruchslos
- biologisch leicht abbaubar

Freigaben

Divinol Asphalt MP ist biologisch leicht abbaubar (gemäss OECD 301 C Test).

Typische Kennzahlen

Farbe / DIN ISO 2049:	wasserhell
Viskosität/20°C / ASTM D 7042 :	8 mm ² /s
Temperatureinsatzbereich:	5°C - 60°C
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 :	1060kg/m ³
Pourpoint / DIN ISO 3016:	<-10 °C
Leitwert:	16400 µS/cm
pH-Wert im Konzentrat / DIN 51 369:	7,8
Giscode:	BTM 10
WGK:	1

Anwendung / Applikation

Divinol Asphalt MP wurde speziell für Splittmastixasphalt (polymermodifizierten Asphalt - PmB) sowie für offenporigen Asphalt (OPA - Flüsterasphalt) entwickelt. Das Produkt ist ebenfalls für herkömmliche Binderschichten und Asphalte geeignet sowie für Asphalt-Mischanlagen.

Divinol Asphalt MP hinterlässt keine Flecken/Rückstände auf Beton und Asphalt bzw. löst Asphalt nicht an. Außerdem ist eine Ladungssicherheit für Asphaltmulden / Kipper gegeben, da die Ladeflächen frei von öligen

27430

04/2017-27430-19

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 2

Technische Information

Divinol Asphalt MP

Rückständen bleiben.

Bei Erstgebrauch **Divinol Asphalt MP** immer mit der empfohlenen Höchstkonzentration einsetzen. Ein weiteres Verdünnen kann Schritt für Schritt vorgenommen werden, solange das Produkt seine Trenneigenschaft beibehält.

Ansatz

Flüsterasphalt: Als Konzentrat verwenden.

Polymermodifizierter Asphalt (PMB): Als Konzentrat oder verdünnt (bis 1:1) mit Wasser einzusetzen je nach Einsatzbereich (z.B. bei Walzen). Beim Verdünnen ist auf eine gute Durchmischung zu achten.

Herkömmliche Binderschichten und Asphalte: Als Konzentrat oder verdünnt (bis 1:3) mit Wasser einzusetzen je nach Einsatzzweck. Beim Verdünnen ist auf eine gute Durchmischung zu achten.

Lagerung

Das Produkt ist im Anlieferungszustand (Konzentrat) frostunempfindlich.

Hinweis / Achtung

Ausschließlich mit Wasser vermischen – nie mit Diesel herunterkonzentrieren.

Nur saubere Gebinde für den Ansatz von **Divinol Asphalt MP** verwenden.

Grundsätzlich bei der Anwendung mit dem Konzentrat beginnen und sich dann durch Verdünnen mit Wasser an die gewünschte Trennwirkung herantasten, bei der das Produkt noch funktioniert.

Keine Walzen mit Gummirädern für die Verarbeitung von PMB verwenden, da hier Anhaftungen nicht zu vermeiden sind sowie die Bitumenoberfläche zu stark gewalzt wird.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.

27430

04/2017-27430-19

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

2 / 2